

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W034292

第 1 页 共 7 页

检 测 报 告

样品名称	春秋套装		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海优依风服饰有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海优依风服饰有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（7件）
样品状态/描述	无异常/ 1.藏青拼白/灰色上衣 2.藏青裤子		委托样品送到日期	2026-09-08
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-09-08 至		2026-09-11	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-09-11			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

李沁怡

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W034292-套装

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	残留金属针	/	不允许	未检出	符合
2	婴幼儿及儿童服装的绳带要求	/	符合标准规定	符合标准规定	符合
3	锐利尖端与锐利边缘	/	不应存在	不存在	符合
4	异味	/	无	无	符合

样品编号:26W034292-上衣

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 60±5 涤纶 40±5	棉 58.3 聚酯纤维 41.7	符合
2	接缝强力	面料	N	≥140	后袖窿缝: 290	符合
		里料	N	/	不适用	/
3	燃烧性能	燃烧状态	/	/	不适用	/
		燃烧等级 (洗前)	/	/	不适用	/
		燃烧等级 (洗后)	/	/	不适用	/
4	胀破强力		kPa	/	不适用	/
5	顶破强力		N	≥250	724	符合
6	起毛起球		级	≥3-4	3-4	符合
7	接缝处纱线滑移		mm	/	不适用	/
8	水洗尺寸变化率	长度	%	-4.0~+2.0	-0.6	符合
		宽度	%	-4.0~+2.0	-2.2	符合
9	水洗后扭曲率	上衣	%	≤5	0	符合
10	洗后外观质量		/	符合标准规定	经水洗后, 外观 无明显变化。变 色4级	符合
11	断裂强力		N	/	不适用	/
12	pH值 (藏青面料)		/	4.0~8.5	5.9	符合
13	pH值 (灰色面料)		/	4.0~8.5	5.8	符合
14	pH值 (白色面料)		/	4.0~8.5	6.0	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W034292-上衣

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
15	pH值 (藏青红白罗纹)		/	4.0~8.5	6.3	符合
16	pH值 (黑白罗纹)		/	4.0~8.5	6.4	符合
17	甲醛含量 (藏青面料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
18	甲醛含量 (灰色面料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
19	甲醛含量 (白色面料)		mg/kg	≤75	未检出	符合
20	甲醛含量 (藏青红白罗纹)		mg/kg	≤75	未检出	符合
21	甲醛含量 (黑白罗纹)		mg/kg	≤75	未检出	符合
22	可分解致癌芳香胺染料 (藏青面料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合
23	可分解致癌芳香胺染料 (灰色面料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合
24	可分解致癌芳香胺染料 (白色面料)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合
25	可分解致癌芳香胺染料 (藏青红白罗纹)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合
26	可分解致癌芳香胺染料 (黑白罗纹)		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合
27	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
28	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
29	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
30	耐摩擦色牢度	干摩[直向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W034292-上衣

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
31	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
32	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
33	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	/	不适用	/
		碱性	级	/	不适用	/

样品编号:26W034292-裤子

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 60±5 涤纶 40±5	棉 59.6 聚酯纤维 40.4	符合
2	燃烧性能	燃烧状态	/	/	不适用	/
		燃烧等级（洗前）	/	/	不适用	/
		燃烧等级（洗后）	/	/	不适用	/
3	胀破强力		kPa	/	不适用	/
4	裤后裆接缝强力		N	/	270	/
5	顶破强力		N	≥250	593	符合
6	起毛起球		级	≥3-4	3-4	符合
7	接缝处纱线滑移		mm	/	不适用	/
8	水洗尺寸变化率	长度	%	-4.0~+2.0	-1.9	符合
		宽度	%	-4.0~+2.0	-0.7	符合
9	水洗后扭曲率	裤子	%	≤2.5	0	符合
10	洗后外观质量		/	符合标准规定	经水洗后，外观无明显变化。变色4级	符合
11	断裂强力		N	/	不适用	/
12	pH值		/	4.0~8.5	6.2	符合
13	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
14	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出 (详见第6页)	符合

样品编号:26W034292-裤子

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
15	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
16	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
17	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
18	耐摩擦色牢度	干摩[直向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	3	符合
19	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
20	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
21	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	/	不适用	/
		碱性	级	/	不适用	/

备注：1. 水洗后扭曲率（上衣）：样品为紧口类产品，按客供指标判定

2. pH值萃取介质为氯化钾溶液。

3. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。

4. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。

5. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

按照GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》测定24种致癌芳香胺

检测结果如下:

序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)	序号	芳香胺名称	化学文摘 编号 CAS-NO	结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出	13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出	14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出	15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出	16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出	17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出	18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出	19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出	20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出	21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出	22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出	23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出	24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	